

FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE

FISSATIVO MURALE AD ALTA PENETRAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI INTONACI VECCHI E SFARINATI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE è un prodotto a base di resina PLIOLITE® della GOOD YEAR ed è caratterizzato da un forte potere ancorante.

CAMPI D'IMPIEGO

FISSATIVO AL SOLVENTE FORTE viene usato in tutti quei casi dove l'intonaco si presenta vecchio e sfarinante oppure è friabile e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento. Inoltre, per il buon potere sgrassante conferitogli dal solvente contenuto nel prodotto, è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista o capannoni prefabbricati dove la presenza del disarmante impedisce un ancoraggio sicuro del rivestimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 0,75 - 0,85 kg/l.

RESA TEORICA PER MANO: 6 - 8 m²/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.
Si consiglia di verificare l'assorbimento del cemento eseguendo una prova preliminare su una parte della parete da trattare.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 10-15 sec. tazza Ford 4 a 23°C.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): PRIMER FISSATIVI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/h; Bs): 750 g/l (2007); 750 g/l (2010).
Questo prodotto contiene meno di 750 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SUPPORTI CEMENTIZI O IN MURATURA: accertarsi che il supporto sia totalmente asciutto e perfettamente privo di ogni sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o pezzi di muro cadenti.

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello, rullo avendo cura di saturare in maniera uniforme il supporto da trattare.

DILUIZIONE: Diluire con SintHEX® Diluente Sintetico Extra al 50%.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. : Asciutto in circa 2 ore (relativamente al grado di saturazione raggiunto e all'assorbimento della parete).

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +35°C ed in assenza di pioggia imminente.
Evitare l'applicazione su pareti umide o assolate.

AVVERTENZE: Non applicare il prodotto in ambienti chiusi, usare adeguati mezzi di protezione individuale (es. guanti resistenti a solvente, mascherina).
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni sulla manipolazione e stoccaggio del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con SintHEX® Diluente Sintetico Extra immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 1L - 4 x 5L - 16L - 25L.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.