

MURPAINT

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MURPAINT è una pittura traspirante per interni formulata a base di resine viniliche in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati ed additivi di prima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: BUONA COPERTURA - OTTIMO ANCORAGGIO AL SUPPORTO - BUONA DILATAZIONE - FACILITÀ D'APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

MURPAINT è una idropittura traspirante adatta per decorare internamente pareti in muratura, masonite, cartongesso e qualsiasi altro supporto di abitazioni civili, capannoni industriali, garages, ecc. Particolarmente indicato per la decorazione di bagni, cucine, cantine e qualsiasi altro ambiente soggetto al fenomeno della condensa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,55 - 1,65 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:

15.000-25.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

10 - 12 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO:

67% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). MURPAINT contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: stuccare eventuali buchi o crepe con TOP STUK o PASTUK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature, poi procedere come su muro nuovo.

Le vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale devono essere asciutte e ben ancorate al supporto.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

DILUIZIONE:

30% in volume di acqua per la prima mano, 20% in volume di acqua per la seconda mano.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2 - 3 ore circa, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 3-4 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5 l - 5 l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI: Bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.