



"Rapporto di prova N° 222/13/01 - 352/13 rilasciato dall'I.S.P.E. (Institute of Skin and Product Evaluation)".

POKER® LAX

SMALTOPITTURA ACRILICA IDRODILUIBILE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

POKER® LAX è uno smaltopittura acrilico idrodiluibile ad uso universale per interno ed esterno, dotato di una straordinaria adesione su qualsiasi tipo di supporto.

Lo smaltopittura acrilico POKER® LAX è stato formulato con dispersione acrilica, pigmenti purissimi, cariche pregiate, addensanti, coalescenti ed additivi vari di primissima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: SUPERCOPERTURA - ECCEZIONALE LAVABILITÀ - OTTIMA ADESIONE ANCHE SU SUPPORTI DIFFICILI - ANTIPOLVERE - BASSA PRESA DI SPORCO - IPOALLERGENICITÀ - INODORE - NON INFIAMMABILE.

CAMPI D'IMPIEGO

POKER® LAX è un prodotto polifunzionale idoneo per la protezione e decorazione di svariati tipi di supporto: intonaci, calcestruzzo, cartongesso, masonite, ferro, legno, plastica PVC, lamiera zincata, vetro, tappezzerie, coperture bituminose.

Le caratteristiche di ipoallergenicità rendono il prodotto particolarmente adatto per la pitturazione e la decorazione di tutti gli spazi interni, sia domestici che professionali, destinati al soggiorno anche dei soggetti più sensibili.



POKER® LAX Finitura Satinata è idoneo all'incapsulamento del Cemento Amianto in base ai rapporti di prova N°165324 - N°165325 dell'Istituto Giordano di Bellaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

POKER® LAX lucido: 1,28 kg/l ± 0,05.
POKER® LAX opaco: 1,45 kg/l ± 0,05.
POKER® LAX satinato: 1,40 kg/l ± 0,05.

VISCOSITÀ:

POKER® LAX lucido: 2500-3000 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).
POKER® LAX opaco/satinato: 15000-20000 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:

11 - 12 m²/l.
La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

POKER® LAX opaco: 60% ± 1%.
POKER® LAX lucido: 48% ± 1%.
POKER® LAX satinato: 58% ± 1%.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o spazzolabile di classe 1 secondo le norme EN 13300 ed EN ISO 11998.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto lucido/opaco/satinato, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

PITTURE LUCIDE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010).
POKER® LAX LUCIDO contiene al massimo 100 g/l di COV.
PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010).
POKER®LAX SATINATO/OPACO contiene al massimo 140 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Supporti nuovi: spazzolare e stuccare eventuali buchi o crepe con TOP STUK su superfici interne oppure Pastuk su superfici in legno. I supporti in ferro devono essere preventivamente trattati con antiruggine.

Supporti già verniciati: se la pittura preesistente è in buono stato, pulire superficialmente carteggiando e sgrassando eventuali tracce di sporco e procedere come su supporti nuovi.

APPLICAZIONE: Pennello di pura setola, rullo di lana, oppure a spruzzo.

DILUIZIONE: Finitura LUCIDA: 5-10% con acqua.
Finitura SATINATA/OPACA: 20-30% con acqua.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.: Al tatto 1 ora, in profondità 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Far trascorrere almeno 5-6 ore tra una mano e l'altra.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

Base bianca: 6 x 0,75 L - 2,5 L - 5 L - 10 L.
Converter LUCIDO: 0,700 Kg - 4,6 Kg - 9,3 Kg.
Converter OPACO: 0,900 Kg - 6 Kg - 12,8 Kg.
Converter SATINATO: 0,850 Kg - 5,7 Kg - 11,5 Kg.

COLORI DISPONIBILI: Bianco lucido, satinato ed opaco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.

