

VETRIFICANTE ACRILICO

FINITURA TRASPARENTE LUCIDA ALL'ACQUA

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa. La sua particolare formulazione, consente di ottenere un film di vernice lucido, perfettamente aderente al supporto, con una buona elasticità ed una buona resistenza allo sfregamento. Il supporto trattato con VETRIFICANTE ACRILICO, non trattiene lo sporco.

CAMPI D'IMPIEGO

VETRIFICANTE ACRILICO è una finitura per interni ed esterni, idonea per rendere lucide e proteggere le superfici opache quali rivestimenti plastici, supporti cementizi, calcestruzzo, laterizi, pietre, mattoni, tufo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1 - 1,1 Kg/l.

VISCOSITÀ: 2000 - 2500 CPS (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO: 8 - 10 m²/l.
La resa può variare in funzione della porosità ed assorbimento del supporto.

RESIDUO SECCO: 47% ± 1%.

ASPETTO E FINITURA: Aspetto lucido, finitura liscia.

PITTURE LUCIDE PER PARETI E SOFFITTI INTERNI

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/b; BA): 150 g/l (2007); 100 g/l (2010). VETRIFICANTE ACRILICO contiene al massimo 100 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le superfici da trattare devono essere solide, asciutte, ben stagionate e completamente esenti da polvere o altri elementi distaccanti.

APPLICAZIONE: Va eseguita a pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo.

DILUIZIONE: Prodotto pronto all'uso.

Su supporti particolarmente assorbenti è necessario diluire il prodotto dal 10% fino ad un massimo del 50% in funzione del grado di assorbimento.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Al tatto 1 ora ca, in profondità 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Attendere almeno 6 - 8 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5° C e +30°C ed in assenza di pioggia imminente. Evitare l'applicazione su pareti assolate.

AVVERTENZE:

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

L'applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1 l - 4 x 5 l - 25 l.

COLORI DISPONIBILI: Trasparente.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Sconsigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.