

VERONESE®

SMALTO PLASTICO SINTETICO AD ELEVATA BRILLANTEZZA, COPERTURA E RESISTENZA.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

VERONESE è uno smalto sintetico finissimo di elevata copertura, brillantezza e distensione.

L'inalterabilità del colore e la durata della brillantezza, rendono VERONESE adatto ad applicazioni in interno ed esterno sia su legno che su ferro.

VERONESE ha una buona protezione anticorrosiva (minimo due mani).

CAMPI D'IMPIEGO

VERONESE è idoneo alla verniciatura di strutture in legno o metallo esposti in esterno quali: infissi, porte, recinzioni, ecc..

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO: 1 - 1,25 kg/l in relazione al colore.

VISCOSITÀ DI FORNITURA: 175 - 185 sec tazza Ford 4 a 23° C.

RESA TEORICA: 12 - 14 m²/l.

RESIDUO SECCO: Circa 70% in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO: 40 micron per applicazioni a pennello.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/i - BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). VERONESE contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO NUOVO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACITE. Successivamente applicare una o due mani di smalto VERONESE.

FERRO NUOVO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con SOLVHEX DILUENTE NITRO o ACETONE PURO ed applicare una mano di antiruggine ANTIOX, FENOX oppure ANTIOX PLUS.

Successivamente applicare due mani di smalto VERONESE.

SUPERFICI GIÀ TRATTATE: Rimuovere eventuali strati sfoglianti di vernici deteriorate, poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE: Va eseguita con rullo, pennello di pura setola o spruzzo.

DILUIZIONE: Pronto all'uso, diluire eventualmente con DILHEX Acquaragia.

ESSICCAZIONE a 20°C e 65% U.R. : Al tatto 7-8 ore circa; in profondità 24 ore circa.

Spessori elevati di vernice possono aumentare sensibilmente i tempi di essiccazione.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA: Circa 24 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI: Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

AVVERTENZE: Se applicato all'interno, aerare bene il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Fare riferimento alla scheda di sicurezza per i mezzi di protezione individuale e la manipolazione del prodotto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Con ACQUARAGIA immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,375L - 12 x 0,750L
4 x 2,5L - 16L.

COLORI DISPONIBILI: Colori di cartella

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO: Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quando le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.