

ANTIFUMO ALL'ACQUA

PITTURA MURALE COPRIFUMO E COPRIMACCHIE

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

ANTIFUMO ALL'ACQUA, è una idropittura per interni formulata a base di particolari resine in emulsione acquosa, pigmenti purissimi, cariche lamellari, addensanti ed additivi vari di prima qualità che gli conferiscono le seguenti caratteristiche: OTTIMA COPERTURA - BUONA TRASPIRABILITÀ - BUONA DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ - OTTIMA ADESIONE - BUONA RESISTENZA AL LAVAGGIO - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

CAMPI D'IMPIEGO

ANTIFUMO ALL'ACQUA è ideale per la decorazione di supporti in muratura, intonaco, calcestruzzo, fibrocemento, gesso e cartongesso, vecchie pitture e rivestimenti, in presenza di fumo e macchie dovute a nicotina, fuliggine, caffè, ecc. Particolarmente indicato per la verniciatura di ambienti quali cucine, bar, pizzerie, ristoranti e tutti i locali contaminati da fumo e nicotina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,44 - 1,48 kg/l.

VISCOSITÀ:

10000 - 15000 Cps.

RESA TEORICA PER MANO:

14 - 16 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:

55% ± 1 in peso.

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UMIDA:

Pittura per pareti lavabile o pulibile di classe 2 secondo le norme EN 13300 ed EN 11998.

ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco; finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010). ANTIFUMO ALL'ACQUA contiene meno 140 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

SUPERFICI NUOVE: accertarsi che il supporto sia ben stagionato, stuccare eventuali buchi o crepe, pulire accuratamente eliminando ogni traccia di polvere e/o elementi distaccanti ed applicare una mano di ISOLANTE 55. **SUPERFICI GIÀ PITTURATE:** accertarsi che il supporto sia asciutto, asportare le vecchie pitture deteriorate non perfettamente aderenti, eseguire eventuali rappezzi e stuccare e poi procedere come su superfici nuove.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana.

DILUIZIONE:

15 - 20% in volume con acqua potabile.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto dopo 2 ore circa, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

5 - 6 ore a 20° C.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e + 35°.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 6 x 0,750L - 4L - 15L.

COLORI DISPONIBILI: Bianco.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.